

性能	测试条件	测试方法	单位	玻璃纤维增强	
				高韧性, 低渗气, 高强度	
				LX70G35	
				>LCP-GF35<	
物理特性					
比重		ASTM D792	-		1.66
机械性能					
拉伸强度		ASTM D638	MPa		175
拉伸伸长率(破坏)		ASTM D638	%		3
弯曲强度		ASTM D790	MPa		220
弯曲模量(GPa)		ASTM D790	GPa		16
悬臂梁冲击值		ASTM D256	J/m		90
热性能					
热变形温度 高负荷	1.82MPa	ASTM D648	℃		255
燃烧性		UL94	ランク/mmt		V-0(0.15)
线性热膨胀系数		ASTM D696	$\times 10^{-5}/K$		1.0~1.5
电性能					
CTI		UL 746A	UL Index		3
成形性能					
成形收缩率(流动方向)	80×80×1mmt	东丽方法	%		0.05
成形收缩率(垂直方向)	80×80×1mmt	东丽方法	%		0.55

本数据系在特性条件下获得的测量值的代表例。