

Delrin® 100AF

20% PTFE 纤维

ACETAL RESIN

DuPont Performance Polymers

产品说明

20% Teflon® Fiber Filled High Viscosity Acetal Homopolymer with Low Wear and Low Friction

基本信息				
UL 黄卡	E41938-257635			
填料/增强材料	PTFE 纤维, 20% 填料按重量			
添加剂	润滑剂	脱模		
特性	润滑			
用途	片材	型材		
机构评级	UL 未评级			
形式	粒子			
加工方法	挤出	片材挤出成型	型材挤出成型	注射成型
多点数据	Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)	Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)	
部件标识代码 (ISO 11469)	>POM-SF20			
树脂ID (ISO 1043)	POM-SF20			
物理性能	额定值	单位制	测试方法	
密度	1.54	g/cm ³	ISO 1183	
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	1.3	g/10 min	ISO 1133	
收缩率			ISO 294-4	
垂直流动方向	1.5	%	ISO 294-4	
流动方向	2.1	%	ISO 294-4	
机械性能	额定值	单位制	测试方法	
拉伸模量	2700	MPa	ISO 527-2	
拉伸应力 (断裂)	53.0	MPa	ISO 527-2	
拉伸应变 (断裂)	15	%	ISO 527-2	
弯曲模量	2500	MPa	ISO 178	
冲击性能	额定值	单位制	测试方法	
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	5.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA	
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	70	kJ/m ²	ISO 179/1eU	
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	5.0	kJ/m ²	ISO 180/1A	
热性能	额定值	单位制	测试方法	
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	87.0	°C	ISO 75-2/A	
熔融温度 ¹	178	°C	ISO 11357-3	
线形热膨胀系数			ISO 11359-2	
流动	1.1E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2	
横向	1.1E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2	
可燃性	额定值		测试方法	
可燃性等级 (1.50 mm)	HB		IEC 60695-11-10, -20	
备注				
1.	10°C/min			