

TF4FHT (FC/ht 系列)

热塑宝 K

食品接触应用；高透明度

典型应用

- 剃须刀
- 功能和设计要素
- 包装 (用于食品和护理产品)
- 家居用品
- 密封件
- 把手应用
- 牙刷
- 玩具

材料优势

- EN71/3
- FDA- 联邦法规 (CFR)
- 包胶 PP
- 卓越的加工性能
- 卓越的透明度
- 平滑、无粘触感
- 拥有多种颜色选项和效果 (包括透明色、金属和珠光效果)
- 法规 (欧盟) 10/2011

加工方法: Injection Molding

产品性能

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 化合物名称           | TF4FHT |
| 系列              | FC/ht  |
| 颜色 / RAL DESIGN | 透明     |

机械性能

|                    |                         |                   |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 硬度                 | 40 ShoreA               | DIN ISO 7619-1    |
| 密度                 | 0.880 g/cm <sup>3</sup> | DIN EN ISO 1183-1 |
| 拉伸强度 <sup>1</sup>  | 5.5 MPa                 | DIN 53504/ISO 37  |
| 断裂伸长率 <sup>1</sup> | 600 %                   | DIN 53504/ISO 37  |
| 雾度 <sup>2</sup>    | 8.00 %                  |                   |

<sup>1</sup> 与 ISO 37 标准测试件 S2 的偏离是通过 200 mm/min 的横向速度测试而得。

<sup>2</sup> 数值是根据 ASTM D 1003 标准测量而得，各试样厚 2 mm，采用 BYK 公司 Haze-Gard plus 透过率雾度仪。

本数据表中公布的所有数值均为四舍五入后的平均值。

此资料表是凯柏胶宝公司项目的摘录。请联系凯柏胶宝公司选择合乎要求的化合物。

免责声明：本档提供的信息与我们在其发布之日对此主题的认识相一致，如有新的知识和数据，可能会进行修订。报告的所有数值均为基于样本测试结果的典型数值，并非对性能提供任何保证。对于特定的工艺或终端应用，客户仍需自行测试以确定产品是否适用。凯柏胶宝对于与本文中信息相关的使用不提供任何担保或承担任何责任。

2018 年 09 月 21 日

CUSTOM-ENGINEERED TPE AND MORE

© 2018 凯柏胶宝公司版权所有  
如有变更或错误，恕不另行通知。  
请访问 [www.kraiburg-tpe.com](http://www.kraiburg-tpe.com) 获取最新版本

## TF4FHT (FC/ht 系列)

热塑宝 K

## 加工指南 Injection Molding

|        |   |
|--------|---|
| 料筒温度   | 180 - 200 - 220 °C, 最高 250 °C (360 - 390 - 430 °F, 最高 480 °F)             |
| 热流道    | 热流道温度 : 180 - 220 °C (356 - 428 °F)。流道应在最多 2 - 3 次发射后排空。                  |
| 注射压力   | 200 - 1000 bar (2900 - 14504 psi) ( 取决于部件的尺寸与重量 )。                        |
| 注射速度   | 通常来说, 填充时间应不多于 1 - 2 秒。   |
| 保压压力   | 材料凝固后, 最佳保压值为注射压力的40-60%。 , 从而得到保压压力最佳值。                                  |
| 背压     | 20 - 100 bar ; 如果使用了上色批次, 则有必要选择更高的背压。                                    |
| 螺杆松退   | 如果使用了开式喷嘴, 建议利用螺杆松退进行处理。  |
| 模具温度   | 50 - 60 °C (120 - 140 °F)   |
| 烘料     | 无需对材料进行预干燥 ; 如果温度变化导致形成表面水分, 材料应在 60 - 80 °C (140 - 175 °F) 下干燥 2 - 4 小时。 |
| 针阀     | 材料 <50 Shore A 时建议使用针阀。   |
| 螺杆几何外形 | 标准三段式聚烯烃螺杆。   |
| 停留时间   | 将停留时间设置得尽可能短, 且最长不超过 10 分钟。   |
| 清洗建议   | 聚丙烯或聚乙烯适用于机器的清洗与净化。必须确保机器中无聚氯乙烯 (PVC)。                                    |

此资料表是凯柏胶宝公司项目的摘录。请联系凯柏胶宝公司选择合乎要求的化合物。

免责声明 : 本档提供的信息与我们在其发布之日对此主题的认识相一致, 如有新的知识和数据, 可能会进行修订。报告的所有数值均为基于样本测试结果的典型数值, 并非对性能提供任何保证。对于特定的工艺或终端应用, 客户仍需自行测试以确定产品是否适用。凯柏胶宝对于与本文中信息相关的使用不提供任何担保或承担任何责任。

2018 年 09 月 21 日

CUSTOM-ENGINEERED TPE AND MORE

© 2018 凯柏胶宝公司版权所有  
如有变更或错误, 恕不另行通知。  
请访问 [www.kraiburg-tpe.com](http://www.kraiburg-tpe.com) 获取最新版本