

# ECOZEN® T90

## Bio-based Copolyester

### SK Chemicals

#### 产品说明

ECOZEN® T90 是一种 Bio-based Copolyester 材料,. 该产品在北美洲,欧洲或亚太地区有供货,. ECOZEN® T90 的主要特性为:环保/绿色.

#### 基本信息

UL 黄卡 E215991-101630724

特性 可更新资源

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.25	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
收缩率 - 流动	0.20 到 0.30	%	ASTM D955
吸水率 (平衡)	0.20 到 0.30	%	ASTM D570
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	115		ASTM D785
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 <sup>1</sup>			ASTM D638
屈服	52.0	MPa	ASTM D638
断裂	48.0	MPa	ASTM D638
伸长率 <sup>2</sup>			ASTM D638
屈服	5.8	%	ASTM D638
断裂	150	%	ASTM D638
弯曲模量 <sup>3</sup>	2000	MPa	ASTM D790
弯曲强度 <sup>4</sup>	82.0	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	无断裂		ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	80.0	°C	ASTM D648
玻璃转化温度	90.0	°C	ASTM E1356
光学性能	额定值	单位制	测试方法
折射率	1.560		ASTM D542
透射率	90.0	%	ASTM D1003
雾度	< 1.0	%	ASTM D1003

#### 备注

1. 50 mm/min
2. 50 mm/min
3. 1.3 mm/min
4. 1.3 mm/min