

# TARFLON™ NEO VG2240

聚碳酸酯

Idemitsu Kosan Co., Ltd.

## 产品说明

Weather resistance

### 基本信息

特性 共聚物 耐气候影响性能良好

UL 文件号 E48268

加工方法 注射成型

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.18	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg)	8.00	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Spiral Flow	20.0	cm	内部方法
收缩率			内部方法
垂直流动方向 : 2.00 mm	0.60 到 0.80	%	内部方法
流动方向 : 2.00 mm	0.60 到 0.80	%	内部方法
吸水率 <sup>1</sup> (平衡, 23°C, 50% RH)	0.20	%	ISO 62

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服)	60.0	MPa	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	100	%	ISO 527-2
弯曲模量	2100	MPa	ISO 178
弯曲应力	95.0	MPa	ISO 178

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度			ISO 179
-30°C	75	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
0°C	85	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
23°C	90	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
悬壁梁缺口冲击强度			ASTM D256
-30°C	750	J/m	ASTM D256
0°C	800	J/m	ASTM D256
23°C	850	J/m	ASTM D256

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	139	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	125	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	7.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2

补充信息	额定值
ISO Shortname	>PC

注射	额定值	单位制
干燥温度	120	°C
干燥时间	5.0 到 8.0	hr
料筒后部温度	270 到 310	°C
料筒中部温度	270 到 310	°C
料筒前部温度	270 到 310	°C
模具温度	80.0 到 110	°C

### 备注

1. 24h