

## Stanyl® TC154

PA46 FR(17)

导热材料, 阻燃剂, 热稳定

Print Date: 2018-10-03

性能	典型资料	单位	测试方法
<b>流变性能</b> 干 / 已调节			
成型收缩率(平行)	0.6 / *	%	Sim. to ISO 294-4
成型收缩率(垂直)	0.7 / *	%	Sim. to ISO 294-4
<b>机械性能</b> 干 / 已调节			
拉伸模量	5100 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	55 / -	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	2 / -	%	ISO 527-1/-2
简支梁缺口冲击强度(+23°C)	2 / -	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度(23°C)	2 / -	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
<b>热性能</b> 干 / 已调节			
线热膨胀系数(平行)	0.48 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
线热膨胀系数(垂直)	0.48 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
层内导热系数	1	W/(m K)	ASTM E1461
层间导热系数	0.5	W/(m K)	ASTM E1461
<b>燃烧性 (1.5mm厚度)</b>			
测试厚度	1.5 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL认证	Yes / *	-	-
<b>厚度为h时的燃烧性</b>			
测试用试样的厚度	0.75 / *	mm	IEC 60695-11-10
UL认证	Yes / *	-	-
<b>相对温度指数-电气</b>			
相对温度指数-电气 (厚度1)	0.75	mm	UL746B
<b>电性能</b> 干 / 已调节			
体积电阻率	1E13 / -	Ohm*m	IEC 60093

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料, 无论数据、建议或其他信息, 都是经过研究, 值得信赖的。但帝斯曼对上述信息, 诸如: 牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息, 责任由用户自己承担, 并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。  
“典型值只是指导性的, 不可解释为具有约束力的规范。”  
© DSM 2018

性能

# Stanyl<sup>®</sup> TC154

Print Date: 2018-10-03

性能	典型资料	单位	测试方法
介电强度	30 / -	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	225 / -	V	IEC 60112
<b>其它性能</b>	<b>干 / 已调节</b>		
吸湿率	1.9 / *	%	Sim. to ISO 62
密度	1520 / -	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。  
“典型值只是指导性的，不可解释为具有约束力的规范。”  
© DSM 2018