

性能	测试条件	测试方法	单位	阻燃
				V-0, 5VA
				834V-X06
				>ABS-FR(17)<
<b>物理特性</b>				
密度	23°C	ISO 1183	kg/m <sup>3</sup>	1140
比重		ASTM D792	-	1.14
<b>机械性能</b>				
拉伸强度	23°C	ISO 527-1,2	MPa	43
拉伸伸长率 (破坏)	23°C	ISO 527-1,2	%	5
弯曲强度	23°C	ISO 178	MPa	63
弯曲模量(MPa)	23°C/50% RH	ISO 178	MPa	2040
弯曲模量(MPa)		ASTM D790	MPa	-
洛氏硬度	23°C	ISO 2039-2	R级	103
洛氏硬度	23°C/50% RH	ASTM D785	R级	103
简支梁冲击强度 (有缺口)	23°C	ISO 179	kJ/m <sup>2</sup>	10
球压温度/0.1mm 维卡软化温度 (财) 电气安全环境研究所登记温度			°C	90~90
<b>热性能</b>				
热变形温度 高负荷	1.80 MPa	ISO 75-1,2	°C	76
热变形温度 (无退火) 高负荷	6.4 mm/1.82 MPa	ASTM D648	°C	-
燃烧性		UL94	ランク/mm	5VA(3.0mm)
<b>成形性能</b>				
成形收缩率	23°C/50% RH	东丽方法	%	0.4-0.7
熔体质量流动速率	220°C/98N	ISO 1133	g/10min	43

本数据系在特性条件下获得的测量值的代表例。

COPYRIGHT © TORAY INDUSTRIES, INC